

Kunde: Umwelt

Abmessung :

Auftragsnummer:

Wärmebehandlung :

Betriebsauftrag:

Schmelze-Nr. :

Materialnummer:

Spektralanalyse FOUNDRY-MASTER Werksto1.4401 X5CrNiMo 17 12 2

	Fe	C	Si	Mn	P	S
1	67,5	H 0,0867	0,243	1,90	< 0,0030	0,0134
2	68,5	0,0451	0,269	1,82	0,0098	0,0181
3	67,3	H 0,0870	0,261	1,87	< 0,0030	0,0197
Mw	67,8	H 0,0729	0,258	1,86	0,0032	0,0171

	Cr	Mo	Ni	Al	Co	Cu
1	L16,2	2,39	10,9	0,0036	0,101	0,354
2	16,5	2,02	10,0	0,0075	0,104	0,341
3	16,8	2,26	10,6	0,0136	0,102	0,328
Mw	16,5	2,22	10,5	0,0082	0,102	0,341

	Nb	Ti	V	W
1	0,0402	0,0021	0,0444	0,110
2	0,0390	0,0052	0,0417	0,0634
3	0,0365	0,0040	0,0459	0,0744
Mw	0,0386	0,0038	0,0440	0,0826

Ort:

Datum: 05.11.2021

Zeit: 12:27:38

Prüfer: D.F

Brockhaus Stahl GmbH
Herscheider Straße 81
58840 Plettenberg
Tel. : 02391 / 6090-26
Fax: 02391 / 6090-22